

Truciolare nobilitato





Descrizione	Pannello composto da particelle di legno agglomerate con speciali resine sintetiche termoindurenti e ricoperto su entrambe le facce con carta melaminica decorativa. Prodotto in conformità alle normative vigenti	
Utilizzo	Mobili per ufficio, cucine economiche, pareti	
Classificazione in base all'aspetto delle facce	Disponibili le classi di aspetto a seconda del decorativo	
Rilascio di formaldeide	E1	
Classe dell'incollaggio	Classe 1	EN 314-2
Formati	280 x 186, 250 x 186 cm	
Spessori	10 - 15 - 18 - 20 - 25 mm	EN 315
Tolleranze dimensionali	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadratura: 1 mm/m	EN 315
Massa volumica	640 Kg/m ³	EN 323
Rigonfiamento dopo 2 ore	% ≤ 10	EN 317
Umidità residua	9 ± 4%	EN 322
Reazione al fuoco	D-s2,d0 - Dfl-s1	EN 13501-1

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.