

Pannello M.D.F.





Descrizione	Pannello ottenuto dalla pressatura di un materassino di fibre di legno che lo rendono omogeneo in tutto il suo spessore, presenta superficie liscia e poco porosa ed è perfetto per tutti i tipi di laccatura. Prodotto conforme alla normativa vigente	
Utilizzo	Porte e mobili laccati	
Classificazione in base all'aspetto delle facce	Normale: marrone scuro Leggero: marrone chiaro	
Rilascio di formaldeide	E1	
Classe d'incollaggio	Classe 1	EN 314-2
Formati	366 x 187, 366 x 220, 305 x 213 cm	
Spessori	da 8 a 30 mm per 366 x 187 e 366 x 220 - 3,4,5,6 mm per 305 x 123	EN 315
Tolleranze dimensionali	Lunghezza e larghezza: +/-3,5 mm. Spessore +(0,2+0,03t); -(0,4+0,03t). Squadratura: 1 mm/m	EN 315
Massa volumica	Normale: 740/850 Kg/m ³ Leggero: 620 Kg/m ³	EN 323
Umidità residua	4 / 11 %	EN 322

I dati riportati nella presente scheda sono valori indicativi ricavati da prove interne sulla normale produzione. È responsabilità dell'acquirente determinare se i prodotti E.Vigolungo S.p.a. siano idonei alle applicazioni cui sono destinati e che le modalità di trasporto e di impiego siano conformi alla normativa vigente.